



Produktname		Werk	
Marina Geschält ohne Fase mit Abst.	A4-12G	Kessel	
Format			
Form methode		Strangpresse	
KF65: 200 x 100 x 65 mm		Je nach Serie können die Farbe und durchschnittliche Maße leicht abweichen.	
Wesentliche Merkmale - EN1344			
			
Brandverhalten	A1	Klasse	
Äußeres Brandverhalten	NPD		
Gefährliche Substanzen	NL-BSB		
Biegebruchlast	T4	Klasse	
Rutsch- und Gleitwiderstand USRV	U3	Klasse	
Wärmeleitfähigkeit	NPD	Tabellierter Wert nach EN1745, Annex A 90%	
Frostwiderstand	FP100	Klasse	
Dauerhaftigkeit Rutsch- und Gleitwiderstand	U2	Klasse	
Sonstige Merkmale - EN1344 & BRL 2360			
Qualitäts Klasse	A4-12G	Klasse	
Grenz-abmaße Mittelwert	$\leq 0,4 \sqrt{\text{dimensions}}$		
Maßspanne	R1	Klasse	
Wasseraufnahme	$\leq 5 \text{ m/md}$		
Abriebwiderstand	A2	Klasse	
Säurebeständigkeit	C	Klasse	
			
Speichern und Verarbeitung		Schneiden	
<ul style="list-style-type: none"> - Pflasterklinker auf sauberen Untergrund lagern und abdecken - Aus verschiedene Pflasterklinker Palette zugleich verarbeiten - Frisches Mauerwerk nicht mit Salzsäure reinigen 		Beim Schneiden mit elektrischem Werkzeug entsteht Staub. Dieser Staub kann Quarzfeinstaub enthalten, welcher ein Gesundheitsrisiko darstellen kann. Personen, die solche Arbeiten durchführen, wird das Tragen von Staubschutzmasken (FFP3) empfohlen.	