



| Product naam | | Productielocatie | |
|--|-------------------------------------|---|--|
| Aragon ZV/MA(afstandhouder) | A4-12G | Spijk | |
| Formaat | | | |
| Vormmethode | | Vormbak | |
| WF85: 206 x 51 x88 mm DF85: 206 x 67 x88 mm | | Naargelang de bakserie kunnen de kleur en gemiddelde maten licht afwijken. | |
| Essentiële eigenschappen - EN1344 | | | |
|  | | | |
| Brandreactie | Klasse A1 | Klasse | |
| Uitwendig brandgedrag | NPD | | |
| Gevaarlijke componenten | NL-BSB | | |
| Transversale breukbelasting | T4 | Klasse | |
| Glij/Slipweerstand USRV | U3 | Klasse | |
| Warmtegeleidbaarheid | NPD | Tabelwaarde vlg EN 1745, Annex A 90% | |
| Vorst-dooi weerstand | FP100 | Klasse | |
| Duurzaamheid Glij/slipweerstand | U2 | Klasse | |
| Overige kenmerken - EN1344 & BRL 2360 | | | |
| Straatsteen Kwaliteit 1 | A4-12G | Klasse | |
| Straatsteen Kwaliteit 1 Tolerantie | $\leq 0,4 \sqrt{\text{dimensions}}$ | | |
| Straatsteen Kwaliteit 1 spreiding | R1 | Klasse | |
| Wateropname | $\leq 5\% \text{ m/md}$ | | |
| Slijtweerstand | A2 | Klasse | |
| Zuurbestandheid | C | Klasse | |
| Overige kenmerken - PTV 910 | | | |
| Gebruiksklasse | B | | |
| Wateropname | W2 ($\leq 5\%, \leq 6\%$) | | |
|  | | | |
| Opslag & Verwerking | | Verzagen | |
| - Plaats straatbakstenen op een schone ondergrond en dek ze af - Opper uit meerdere straatbaksteenpakketten - Gereed straatwerk niet met zoutzuur reinigen | | Verzagen met elektrisch gereedschap kan stof ontwikkelen. Dit stof zal silicium of kwartsdeeltjes bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Aan iedereen die dergelijk werk uitvoert, wordt aangeraden stofmaskers FFP3 te dragen | |